


DATOS TÉCNICOS ARCILLA EXPANDIDA 8-20

(UNI EN 13055- 1)

DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DEL ÁRIDO (4.3): 8-20



DENSIDAD DEL MATERIAL A GRANEL (4.2.1)

$$\gamma = 320 \text{ Kg/m}^3 \pm 15\%$$

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO (4.10)

$$\sigma \geq 0,7 \text{ N/mm}^2$$

ABSORCIÓN DE AGUA A LOS 24 HORAS (4.8)

$$C_{\text{imb}} \leq 20 \%$$

FORMA DE LAS PARTÍCULAS (4.5)

ESFÉRICA

REACCIÓN AL FUEGO (D.M. 10/03/2005)

EuroClase.A1 (incombustible)

COMPATIBILIDAD AMBIENTAL

SÍ

- NOTA -

Estos valores son meramente indicativos, basados en nuestra experiencia y las pruebas que realizamos. Se aconseja al usuario evaluar que el material cumple con las exigencias locales y es el responsable final del uso del material.