

Jardineras fabricadas en acero Corten-A de 1,5 mm de espesor y sometidas a oxidación forzada a base de ácidos, que son eliminados después con agua a presión, y acabadas con parador de óxido y barniz al agua.

El periodo medio de oxidación natural del acero Corten (sin tratamiento) para que el tono de la capa de óxido se estabilice, es de 12-18 meses. Instaladas al exterior, el tono del óxido se oscurece a un marrón oscuro. Durante este periodo, es posible que en condiciones climatológicas severas, puedan llegar a manchar la superficie donde estén instaladas.

Uso interior y exterior (en este caso deben tener agujeros de desagüe).

A evitar:

Lugares sometidos a pulverizaciones de agua salada o nieblas con contenido de sal.

Atmosferas corrosivas que contengan vapores químicos o contacto con sustancias corrosivas (frecuentes en la limpieza de calles y exteriores en general).

Contacto continuo con agua.

Evitar golpes y rasguños.

Para su limpieza utilizar solo un trapo de algodón húmedo y dejar secar.

